



TRANSPoxy TANKGUARD VA

DESCRIPCIÓN

Transpoxy Tankguard VA es un recubrimiento epóxico libre de disolventes y adecuado para proteger el interior de los tanques. Está aprobado para el contacto con el agua potable, el aceite de oliva y las bebidas alcohólicas con un contenido de alcohol de hasta 50% de acuerdo con la norma EU 10/2011. Cumple con las normas españolas UNE-EN 1186-1:2002, UNE-EN 1186-3:2002 y UNE-EN 1186-14:3003.

PROPIEDADES FÍSICAS

CÓDIGO DE PRODUCTO	4.80
COLOR	Crema, Alazán
TEXTURA	Brillo
SÓLIDOS EN VOLUMEN	Aprox. 100%
PESO ESPECÍFICO	Aprox. 1,3 g/ml
VOC	Aprox. 8 g/litro
PUNTO DE INFLAMACIÓN	Both base and hardener >100°C

DATOS DE USO

ESPESOR DE PELÍCULA SECA	Espesor de película seca por capa (µm)	Espesor de película húmeda por capa (µm)	Rendimiento teórico (m ² /l)
Rango	150-400	150-400	6.6-2.5
Recomendado	250	250	4

RELACIÓN DE LA MEZCLA (En volumen, en base a endurecedor) 67:33

DATOS DE USO

TIEMPOS DE SECADO	TEMPERATURA DEL SUSTRATO		
	10°C	23°C	30°C
Seco al tacto	12 horas	8 horas	3 horas
Seco duro	24 horas	24 horas	8 horas
Curado completo	10 días	5 días	3 días
Vida útil	2 horas	45 minutos	25 minutos

Los datos señalados son tan sólo directrices. El tiempo de secado real/ veces puede ser más corto o más largo, dependiendo del espesor de la película, temperatura, ventilación, humedad, anterior sistema de pintura, etc.

SECO PARA REPINTAR (Ver sección de la aplicación)	TEMPERATURA DEL SUSTRATO					
	10°C		23°C		30°C	
Repintado con	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.
Productos monocomponentes	-	-	-	-	-	-
Productos 2 componentes	48 horas	7 días	16 horas	4 días	10 horas	2 días

Información de repintado se dan solo como guía y están sujetos al clima local y las condiciones ambientales. Consulte a su representante local de Transocean por recomendación específica. Como regla general, se consigue la mejor adhesión entre capas cuando el subsiguiente se aplica antes de la capa anterior se ha curado completamente. Después de tiempos de exposición prolongados, puede ser necesario hacer rugosa la superficie para asegurar la adherencia entre capas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Acero - chorro abrasivo

Asegúrese de que los sustratos estén limpios, secos y libres de grasas y otros elementos contaminantes según el grado de limpieza SSPC-SP1. Límpielos mediante chorro hasta alcanzar un grado de limpieza mínimo Sa 2.5 (ISO 850 1:1) con un perfil de rugosidad Rz de 50-60 micras. Aplique el primario epóxico basado en agua Transofine Primer 1.04 una vez que haya limpiado el acero con un chorro abrasivo y que se haya aprobado la calidad de la preparación.

Sustratos pintados

Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de contaminación. Las superficies deben ser tratados de acuerdo con la norma ISO 8504: 2000.

Garantizar la compatibilidad de los sustratos recubiertos con el sistema de pintura seleccionado. Si la parte restante del sistema de revestimiento existente necesita ser barrido con chorro, abrasivo fino será el empleado para evitar daños en el sistema de recubrimiento.

Cuando recubra sustratos recubiertos de edad, las áreas dañadas deben ser removidas hasta llegar a una superficie firme. ABRADE Luz o ráfaga de abrasivos de la superficie con el fin de proporcionar una llave física para la adhesión.

Cuando recubra productos de zinc imprimado, garantizar la imprimación se haya curado completamente. Zinc productos sales serán retirados por agua dulce a alta presión. Póngase en contacto con su oficina local de Transocean para más información.

Hormigón

Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de contaminación. Retire áreas porosas y menos coherentes mediante limpieza por chorro o utilizando herramientas eléctricas como cinceladores. Quite todo el polvo y los escombros antes de pintar.

APLICACIÓN

Mezcla

El producto se suministra en 2 envases como una sola unidad. Mezclar siempre una unidad completa en las proporciones suministradas. No mezcle más material del que se puede utilizar dentro de la vida de la mezcla especificado.

- Agitar la base (Parte A) con un mezclador mecánico limpio.

- A continuación, añadir todo el contenido del Agente curante (Parte B) y mezclar bien.

Evitar la mezcla demasiado vigorosa ya que conduce a una inclusión de aire, que puede resultar en resultados de la aplicación pobres.

Si se requiere más delgado, sólo añadir después de la mezcla de los dos componentes.

Independientemente de la temperatura del sustrato, la temperatura mínima advertido de la pintura mezclada es de 15 ° C. A temperaturas más bajas, más delgada que se requieran para obtener una viscosidad de aplicación adecuada, lo cual puede resultar en una menor resistencia al pandeo y curado más lento.

Condiciones

La temperatura del sustrato debe ser de al menos 10 ° C y al menos 3 ° C por encima del punto de rocío del aire.

La temperatura y la humedad relativa deberán ser medidas en las cercanías del sustrato.

La temperatura máxima recomendada de la superficie es de aprox. 40 ° C. Temperaturas del acero más altas se seca por aspersión proporcionado aceptable se evita mediante aplicación por pulverización adecuada y adelgazamiento adicional si es necesario. En casos extremos, puede ser necesario reducir el espesor de la película con el fin de evitar que se doble.

Al aplicar la pintura en espacios confinados, proporcionar ventilación adecuada durante la aplicación y secado.

MÉTODOS

DATOS RECOMENDADO PISTOLA "AIRLESS"

Presión en la boquilla	200-250 bar
Rango de la boquilla	0.53-0.58 mm
Ángulo del rociado	40-80 grados
Volumen del diluyente	Thinning not advised

DATOS RECOMENDADO PISTOLA CONVENCIONAL

Presión	Not applicable
Rango de la boquilla	
Volumen del diluyente	

BROCHA/ RODILLO

Conveniente para los abrigos de la raya y el trabajo de retoque solamente

DILUYENTE

No utilice más delgado que el equipo de limpieza.

Si el adelgazamiento de la capa final es necesario, se recomienda etanol.

This is a solvent free product

LIMPIADOR

Transocean Epoxy Thinner 6.03

Película Seca

La pintura debe ser aplicado como una capa continua y tan cerca del espesor de película húmeda especificado como sea posible. Use un medidor de espesor de película húmeda para verificar que se aplica el espesor correcto de película húmeda.

Durante la aplicación, el adelgazamiento excesivo, las técnicas de aplicación equivocadas etc., pueden conducir a carreras y la flacidez de la pintura. Cuando la pintura está todavía húmeda, estos efectos pueden ser rectificadas cepillando las áreas afectadas.

Cuando el defecto se nota después del curado de la pintura, reparar las zonas afectadas por el lijado de disco a una superficie plana suave y aplique una capa adicional de pintura.

APLICACIÓN

Revestimiento de rayas

Puede requerirse revestimiento raya para conseguir el espesor de película especificado en áreas específicas tales como bordes, esquinas, costuras de soldadura etc. Utilice un cepillo redondo y asegure la humectación adecuada de todas las zonas. Evite la aplicación excesiva ya que dará lugar a las marcas de pincel y también puede dar lugar a la oclusión de aire, que es perjudicial para el rendimiento de la pintura.

INSTRUCCIONES DE USO ADICIONALES

Para este tipo de recubrimiento, se recomienda utilizar un equipo sin aire de uso rudo y de alimentación sencilla (compresión 45: 1, pero de preferencia 60: 1).

Las esquinas, bordes y costuras de soldadura se deben recortar recubierto antes de una aplicación de capa completa.

Permitir la ventilación durante y después de la aplicación del sistema de recubrimiento. Temperatura del aire de ventilación debe estar en torno a los 40 ° C. Continuar la ventilación hasta que el sistema se haya curado completamente.

No aplicar el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10 ° C durante más de 48 horas después de la aplicación del recubrimiento.

Después de la aplicación y el curado completo de la capa final, el tanque debe lavarse y limpiarse una vez con una solución de ácido de limón 2-3% en agua. A continuación, el tanque debe ser llenado y lavado con agua limpia.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PRODUCTO

Almacenamiento y durabilidad

El producto debe ser almacenado en acuerdo con reglamentos nacionales. Las latas deben ser guardados en un lugar seco, fresco y bien ventilado y lejos de cualquier fuente de calor o ignición. Las latas deben mantenerse siempre bien cerrado.

Salud y seguridad

Respete los avisos de precaución que aparecen en la etiqueta del envase. Disponemos, bajo previa solicitud, de una hoja de datos de seguridad de materiales. Asimismo, deberán respetarse todas las normativas de seguridad nacionales o locales aplicables. Este producto ha sido diseñado para ser utilizado por aplicadores profesionales.

Como norma general, utilice ropa de trabajo, gafas de trabajo, mascarillas, etc. a fin de evitar que el producto entre en contacto directo con los ojos y la piel. El rociado deberá aplicarse en condiciones de ventilación óptimas. No deberá permitirse fumar en el área de trabajo.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PRODUCTO

Exención de responsabilidades

La información detallada en esta hoja de datos se suministra según nuestro leal saber y entender. No obstante, no tenemos control alguno sobre la calidad o el estado del sustrato ni sobre ninguno de los otros factores que afectan el uso y la aplicación de este producto. Por consiguiente, no podemos aceptar ningún tipo de responsabilidad que pueda resultar del rendimiento del producto así como tampoco por ningún tipo de pérdida ni daños que puedan surgir a partir del uso de este producto.

Nos reservamos el derecho a cambiar el producto sin previo aviso.

MID Number 480-1002

Fecha de emisión Enero 2017
